

TEKNISKT DATABLAD

FACEAL WETLOOK INTENSE

ARTNR: 2138

Högpresterande impregneringsmedel för skydd av sten, betong och keramikgolv.

- Skydd mot vatten och olja
- Djupt färgintensifierande
- Långtidseffekt

**Lämplig för porösa och mindre porösa material.
För inom- och utomhusbruk.**

Produktbeskrivning

Faceal Wetlook Intense är ett högpresterande impregneringsmedel som skyddar sten och betonggolv och ger en finish med wetlook. *Wetlook Intense* tar fram djupet i golvmaterialet.

Faceal Wetlook Intense är mycket hållbar och har en långvarig effekt.

Faceal Wetlook Intense ger också ett vatten-, olje- och fettavvisande skydd samt skydd mot fläckar. Det skyddar varaktigt behandlade material och förebygger föroreningar, hushållsfläckar och nötning.

En yta behandlad med *Faceal Wetlook Intense* kommer att vara enklare att sköta och kommer att skyddas genom åren.

Egenskaper

Faceal Wetlook Intense är ett vattenbaserat organiskt bindemedel. Den förstärker och fräschar upp mineraliska materials färger och ger dem ett långvarigt skydd.

Den förhindrar migrering av vätskor och smuts i golvmaterialet, förbättrar materialets beständighet mot frysnings- och upptiningscykler.

Faceal Wetlook Intense är genomsläppligt för vattenånga och låter underlaget andas. För att förlänga effekten kan nya lager strykas på utan borttagning av tidigare lager. Det kännetecknas också av låg förbrukning och mycket låga utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC), vilket gör det till en miljövänlig produkt.

Användningsområden

Faceal Wetlook Intense kan strykas på både inomhus och utomhus på vertikala och horisontella ytor som är mer eller mindre porösa såsom natursten, keramiska kakelplattor, terrakotta, tegelstenar, tegelpannor, betongpannor och betong, marmor, granit, rekonstituerad sten, etc.

Faceal Wetlook Intense kan strykas på både vid nybyggnation och som del av en renovering.

Tekniska data

Densitet:	1,03 ± 0,02
pH-värde:	-
Färg:	Vitaktig
Vattenlöslighet:	Ej löslig
Flyktiga organiska ämnen (VOC):	< 160 g/L
Utsläpp av flyktiga organiska ämnen inomhus enligt ISO 16000:	Klass A+
Fysikaliskt tillstånd vid 20°C:	Vätska
Flampunkt:	40°C
Kokpunkt:	180°C

Uppdaterad: 2020-05-08

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Nyta AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

FACEAL WETLOOK INTENSE

ARTNR: 2138

Behandling

Förbehandling: stryk på på en yta som är ren, dammfri, fettfri och torr.

Före påstrykning av *Faceal Wetlook Intense*: ta bort alla fläckar. Stryk inte på under regn eller vid mycket varmt väder.

Påstrykning: skaka behållaren väl före användning. Används utspädd, späd inte ut eller blanda med andra produkter. Genomför ett preliminärt test.

Första steget: stryk på produkten i ett fint lager. Stryk inte på för mycket och avlägsna all överbliven produkt före torkning.

Det behövs bara en mycket liten mängd av produkten.

Låt den tränga in så att det inte mer är någon produkt på ytan.

Andra steget: stryk bort och polera.

Efter 10 minuter: stryk grundligt av och polera den behandlade ytan med en mikrofiberduk.

På stora ytor: arbeta i zoner för att undvika att gå på produkten vid avstrykning.

Stryk på ett extra lager vid behov för att förstärka effekten av vått utseende.

Torktid: 24 timmar

Optimal effekt: efter 7 dagar

Påstrykningsredskap: roller eller pensel för akrylfärg.

Avstryknings- och poleringsredskap: luddfri mikrofiberduk

Åtgång

Åtgången beror på materialets porositet.

Sifforna nedan ska bara användas som riktlinje:

Porösa material: 10 till 20 m²/kg.

Material med låg porositet: 20 till 35 m²/kg.

Rengöring av utrustning

Rengör alla verktyg och all utrustning med vatten omedelbart efter användning.

Behållarstorlekar

5-liter.

Lagring

Produkten kan förvaras i oöppnad originalförpackning i 12 månader från tillverkningsdatum. Förvaras på en torr plats med temperatur mellan +5°C och +25°C. Se glade originalbehållaren. Håll produkten skyddad från frost och värme; lagringstemperaturen bör vara mellan +5°C och +30°C.

Rekommendationer

Ytan bör rengöras först med vatten eller rengöringsmedel med neutralt pH-värde. Beroende på golvet användning och slitage kan ett nytt lager av produkten strykas på för att fräscha upp ytan. Avfettning av ytan i förväg är då nödvändig.

Stryk av produkten grundligt. Annars finns det risk för ökad halka, när golvet är vått.

Använd ej på icke-porösa material, vattentätade, polerade och kristalliserade material.

Använd ej på terrakotta som redan har behandlats med vax, linolja eller olja.

Skydda omgivande material innan påstrykning.

Substratets temperatur måste vara mellan 10°C och 25°C.

Stryk inte på under regn eller vid mycket varmt väder.

Det våta utseendets intensitet varierar efter materialets natur och kvaliteten på ytans förbehandling. Produkten kan ge en varierad effekt på grund av materialtypen och skillnader i denna sammansättning.

Stryk inte på på ytor som är i långvarig eller permanent kontakt med vatten.

Hälsa och säkerhet

Andningsskydd: bär en ABEK-respirator.

Handskydd: bär handskar av gummi med fluor.

Hudskydd: bär lämpliga skyddskläder.

Ögonskydd: bär skyddsglasögon som sitter väl åt.

Vid sväljning: Framkalla inte kräkning. Kontakta en läkare eller specialist.

Not: Det berörda säkerhetsdatabladet för respektive produkt måste efterlevas. Om det inte finns tillgängligt, vänligen kontakta **NYTA AB**.

Uppdaterad: 2020-05-08

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Nyta AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.