

NYTA Betonglasyr Comp

Nyta betonglasyr Comp är en lasyr som kulörsätter och skyddar ytor av betong och sten.

Produkten är avsedd för väggar inne och ute. För användning som slitskydd för golv, skall man komplettera med tre lager av Nyta Wetlook Glossy eller Matt. Nyta Betonglasyr Comp är en vattenburen lasyr som innehåller Silan. Silanet tillser att produkten tränger in i betongen och ger ett bra skydd mot smuts och föroreningar. Lasyren ger ingen yta utan följer underlaget, vilket behåller den råa betongkänslan, men med en svagare eller starkare nyans.

Nyta Betonglasyr Comp är en skyddande lasyr avsedd för de flesta typer av absorberande mineraliska ytor, som betong, tegel eller natursten.

Förberedelser

Vid både nygjuten betong och gammal betong med kalkutfällningar skall du först använda Nyta Betongrengöring EC för att neutralisera betongen (se bruksanvisning). Spola sedan av innan du lägger på Nyta Cleaner Betongcleaner (se bruksanvisning).

Det är viktigt att betongen är ren från föroreningar, formolja och färgrester. OBS tillse vid lasering på en gammal betongvägg att det inte finns någon kvarvarande impregnering från tidigare tillfälle. Undersök genom att spraya vatten på väggen och se om det sugts in eller om det bildas vattenpärlor på ytan. Sugs vattnet in så är det sannolikt ingen impregnering just där.

OBS är du osäker, gör ett mindre prov på ytan.

Nedre gräns för när du kan applicera lasyren är om underlaget håller en temperatur på 5 grader eller lägre.

Bästa resultat får du om temperaturen är mellan 10 och 35 grader.

Så här gör du: När underlaget är rent och torrt ska du applicera lasyren med pensel, roller eller med spruta. Vill du ha en mer mättad kulör så kan du applicera lasyren två eller tre ggr.

Om du tycker att lasyren är för kulörstark så kan du späda den upp till 20% med vatten.

En ljus kulör är inte lika mättad som en mörk och man kan därför få lägga på minst två strykningar. Observera att här skiljer sig underlag till underlag, **PROVA ALLTID FÖRST**. Om du lägger på färg med färgspruta så är en lågtrycksspruta med litet munstycke bäst.

Åtgång: Det beror på ytans uppsugningsförmåga. Vid en första strykning räcker en liter till 9–14 kvm. Andra strykningen räcker alltid längre.

Torktid innan andra lagret kan läggas på är ca: 30 min. Sluthärdad (beror på temperatur) ca 1 dygn.

Förvaring: Måste förvaras frostfritt

Användning: Bör användas inom 25 månader efter tillverkningsdatum, i obruten förpackning. **OBSERVERA** att burken alltid skall skakas om eller röras flera minuter innan användning.

Skyddsutrustning: Skydda ögon och kläder. Väl ventilerade lokaler.

Viktigt att notera: Innehållet i denna produktinformation är baserat på våra erfarenheter av hanteringen av denna produkt. Nyta garanterar produktens kvalitet, men är inte ansvarig för effekter som kan uppstå om produkten används felaktigt eller om Nytas råd kring produktens användning inte följs. Om produkten används felaktigt av otränad personal eller om produkten kombineras med andra produkter eller vid felaktiga väderomständigheter.

Rengöring av verktyg: Vatten.

Uppdaterad: 2022-09-23

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Nyta AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.